



WHITE Клеевая смесь

Белая, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня.

Для наружных и внутренних работ.

Область применения:

Клеевая смесь **White** на основе супер-белого цемента, отмытых кварцевых песков и европейских полимерных добавок для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня по любым недеформируемым поверхностям в сухих и влажных помещениях, жилых, общественных, производственных и иных зданиях. Для наружных и внутренних работ.

Модификации(см артикул):

Артикул **0317** – «лето» (температура применения от +5°C до +30°C);

Артикул **5317** – «зима» (температура применения от -5°C до +10°C).

Технические характеристики:

Название параметра:	Ед. измерения	0317	5317
Цвет		белый	белый
Адгезионная прочность, не менее	МПа	1	1
Количество воды затворения на 1 кг	литр	0,2 – 0,22	0,2 – 0,22
Открытое время, не менее	мин	10	10
Время корректировки	мин	10	10
Удерживаемый вес плитки, не менее	кг	100	100
Жизнеспособность, не менее	мин	90	90
Подвижность растворной смеси	см	6 – 8	6 – 8
Толщина слоя нанесения	мм	4-6	4-6
Морозостойкость, не менее	цикл	F50	F50
Температура применения	С	+5...+30	-5...+10
Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм	кг/м ²	3,5-5	3,5-5

Подготовка основания:

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения,

пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку Perel "Бетон-контакт Актив". Сильновпитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой "глубокого проникновения".

Приготовление раствора:

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0-5,5 литров воды на 1 мешок смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 3 минут). Раствор выдерживается 2 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.

Нанесение:

Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение 90 минут (после добавления смеси в воду). При потере подвижности раствора (во время этих 90 минут), допустимо повторное перемешивание без добавления воды.

Клеевой раствор наносится на поверхность гладким шпателем, слоем 3-5 мм, затем окончательно выравнивается зубчатым шпателем 6×6 мм. Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавлируется в него.

Для укладки плит больших размеров используется зубчатый шпатель 10×10 мм, а раствор наносится на обе поверхности, во избежание образования пустот.

Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24—48 ч) специальной смесью для затирки швов.

Расход смеси:

3,5-4,0 кг смеси на м² при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.

Упаковка и хранение: 25 кг - бумажные крафт-мешки.

Срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.